

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. J-022/19

v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011

---

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**JUBIZOL EPS F – W2**

2. Zamýšľané použitie:

**Biele dierované dosky z expandovaného polystyrénu  
Pre tepelnú izoláciu tenkovrstvých kontaktných fasád ETAG 004**

3. Výrobca:

**JUBIZOL®**

**JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
1262 Dol pri Ljubljani  
Slovenija**

4. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

**Systém 3**

5. Harmonizovaná norma:

**EN 13163:2012+A1:2015**

Notifikovaná osoba

**NB 1404 - Zavod za gradbeništvo Slovenije**

## 6. Deklarované parametre

**CE- technický kód**      EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

| Podstatné vlastnosti                | Označenie      | Parametre    | Jednotka | Deklarované  | Harmonizované technické špecifikácie |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|--------------------------------------|
| Dĺžka                               | L              | 1000         | mm       | L2           | EN 822                               |
| Šírka                               | W              | 500          | mm       | W2           | EN 822                               |
| Hrúbka                              | T              | 50-200       | mm       | T1           | EN 823                               |
| Pravouhlosť                         | S              | 1000/500     | mm       | S2           | EN 824                               |
| Rovinnosť                           | P              | 1000/500     | mm       | P3           | EN 825                               |
| Rozmerová stabilita                 | DS(N)          | 1000/500     | %        | DS(N)2       | EN 1603                              |
| Rozmerová stabilita pri 70°C        | DS(70)         | 1000/500     | %        | DS(70,-)1    | EN 1604                              |
| Napätie v tlaku pri 10% stlačení    | CS             | ≥70          | kPa      | CS(10)70     | EN 826                               |
| Pevnosť v ohybe                     | BS             | ≥115         | kPa      | BS115        | EN 12089                             |
| Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky | TR             | ≥150         | kPa      | TR150        | EN 1607                              |
| Dotvarovanie tlakom                 | CC             | NPD          | kPa      | NPD          | EN 1606                              |
| Nasiakavosť – dlhodobá ponorením    | WL(T)          | NPD          | %        | NPD          | EN 12087                             |
| Nasiakavosť – dlhodobá difúziou     | WD(V)          | NPD          | %        | NPD          | EN 12088                             |
| Faktor difúzneho odporu             | μ              | 11           | -        | 11           | EN 12086                             |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti        | λ <sub>D</sub> | 0,039        | W/mK     | 0,039        | EN 12667                             |
| Reakcia na oheň                     | -              | Eurotrieda E | -        | Eurotrieda E | EN 13501-1                           |

| Podstatné vlastnosti                          | Označenie      | Parametre |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hrúbka dosky (mm)                             | d              | 10        | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    | 80    | 90    | 100   | 110   | 120   |
| Tepelný odpor (m <sup>2</sup> K/W)            | R <sub>D</sub> | -         | -     | -     | -     | 1,25  | 1,50  | 1,75  | 2,05  | 2,30  | 2,55  | 2,80  | 3,05  |
| Súčiniteľ prechodu tepla (W/m <sup>2</sup> K) | U              | -         | -     | -     | -     | 0,780 | 0,650 | 0,557 | 0,488 | 0,433 | 0,390 | 0,355 | 0,325 |
| Hrúbka dosky (mm)                             | d              | 140       | 150   | 160   | 170   | 180   | 200   | 220   | 240   | 250   | 260   | 280   | 300   |
| Tepelný odpor (m <sup>2</sup> K/W)            | R <sub>D</sub> | 3,55      | 3,80  | 4,10  | 4,35  | 4,60  | 5,10  | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Súčiniteľ prechodu tepla (W/m <sup>2</sup> K) | U              | 0,279     | 0,260 | 0,244 | 0,229 | 0,217 | 0,195 | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

Parametre výrobku, uvedeného vyššie, sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s Nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v menu výrobcu:

Nova Vas, 01.08.2019

Peter Modic

Zástupca riaditeľa dodávateľského reťazca



Poznámka: Pre výrobok sme získali dobrovoľný certifikát C1931, podľa systému AVCP 1+.