

TECHNICKÝ LIST 01.01.18-SVK
ZÁKLADNÉ NÁTERY

AKRINOL SUPER GRIP

drsný základný náter

1. Popis, použitie

AKRINOL SUPER GRIP je jemným kremičitým pieskom plnená vodná disperzia polymérnych spojív, **vhodná na natieranie veľmi hladkých betónových povrchov, vlákno cementových a sadrokartónových dosiek pred lepením rôznych obkladov alebo pred nanášaním dekoračných omietok.** Môžeme ju použiť aj ako spojovací mostík pri lepení keramických obkladov na staré keramické obklady.

Náter podstatne zvyšuje drsnosť podkladu a pre neskôr nanosené lepidlo alebo omietku zabezpečuje lepšiu prídržnosť, egalizuje podklad z hľadiska nasiakavosti, mierne zvyšuje jeho vodoodpudivosť a na podklade viaže častice prachu a iné slabo prídržné častice, ktoré čistením nie je možné z akéhokoľvek dôvodu odstrániť.

2. Spôsob balenia

plastové vedrá po 2 kg

3. Technické údaje

hustota (kg/dm ³)		1,0 – 1,1
doba schnutia T = +20°C, rel. vl. vzduchu = 65% (hod.)	suchý na dotyk	~2
	vhodný na ďalšiu úpravu	~4
	dosiahnutie odolnosti pred umytím dažďovou vodou	~24
obsah prchavých organických zlúčenín VOC (g/l)		<2 požiadavka EU VOC – kategória A/g (od 1.1.2010): <30
rýchlosť prepúšťania vody v kvapalnej fáze w ₂₄ EN 1062-3 (kg/m ² h ^{0,5})		<1 W3 – trieda III (nízka)
prídržnosť EN ISO 4624 (Mpa)		≥ 2

hlavné zložky: styrenakrylátové spojivo, silikátové plnivá, zahusťovadlá, celulózoové vlákna, aditíva, voda

4. Príprava podkladu

Podklad, na ktorý nanášame AKRINOL Super Grip musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty alebo iných nečistôt. Predovšetkým pre veľmi znečistené fasádne povrchy, za všetky betónové povrchy a fasádne povrchy napadnuté stenovými riasami a plesňami odporúčame umytie prúdom horúcej vody alebo parou, ktoré následne po umytí povinne dezinfikujeme.

Betónové podklady musia byť staré aspoň 28 dní (max. 3% vlhkosť). Z podkladu je potrebné celoplošne odstrániť všetky staré slabo prídržné a vo vode ľahko rozpustné vrstvy, nástreky a iné dekoračné vrstvy.

Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť za normálnych podmienok (T = +20°C, rel. vl. vzduchu = 65%) minimálne 1 deň na každý mm hrúbky, pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac. Pri obnovovacom maľovaní z podkladu celoplošne odstránime všetky staré slabo prídržné a vo vode rýchlo rozpustné nátery, nástreky a iné dekoračné vrstvy.



5. Návod na použitie

Výrobok pred použitím aj viackrát počas práce dobre premiešame. Nanášame ho v nezriedenom stave. Množstvo, ktoré potrebujeme na natretie jednotlivých plôch, vypočítame na základe veľkosti týchto plôch a údajov o priemernej spotrebe, v špecifických prípadoch určíme spotrebu meraním na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Výrobok nanášame maliarskym štetcom vhodným na nanášanie disperzných náterov alebo valčekom, zvyčajne v jednej vrstve. Jednotlivé stenové plochy natierame bez prestávok od jedného krajného rohu k druhému.

Pracovná prestávka medzi nanosením základného náteru a nasledovnou úpravou musí byť 4 – 24 hodín. Pri vysokej teplote a nízkej vlhkosti vzduchu je ďalší pracovný postup možný aj skôr ako po 4 hodinách.

Nanášanie základného náteru je možné len pri vhodných poveternostných podmienkach, resp. vhodných mikroklimatických podmienkach: teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%. Ak nanášame základný náter v exteriéri, pracovné povrchy pred slnkom, vetrom a dažďom chránime závesmi, ale ani pri takejto ochrane nepracujeme za dažďa, hmly alebo pri silnom vetre (≥ 30 km/h).

Rámcová, resp. priemerná spotreba (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu): AKRINOL SUPER GRIP	100 – 150 g/m ²
---	----------------------------

6. Čistenie náradia, nakladanie s odpadom

Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou, zaschnuté flaky nie je možné odstrániť.

Nespotrebovaný náter (len v nezriedenom stave!) uložíme v dobre uzatvorenom obale pre prípadné opravy alebo neskoršie použitie. Nespotrebované tekuté zvyšky nevyliavame do kanalizácie, vodných tokov alebo do životného prostredia a neodstraňujeme spolu s komunálnym odpadom. Zmiešame ich s cementom (môžeme pridať aj stvrdnuté zvyšky malty a zvyšky piesku, piliny) a v stvrdnutom stave ich uložíme na skládku stavebných odpadov (klasifikačné číslo odpadu: 17 09 04) alebo komunálneho odpadu (klasifikačné číslo odpadu 08 01 12).

Očistené odpadné obaly môžeme recyklovať.


7. Bezpečnosť pri práci

Výrobok je zaradený a označený v súlade s Nariadením CLP.

Okrem všeobecných návodov a predpisov z bezpečnosti pri práci pri stavebných a maliarskych prácach a pokynov v karte bezpečnostných údajov dodržiavajte aj nasledovné upozornenia:

PRVÁ POMOC:

- **v prípade nadýchnutia:**
Dostatočný prívod čerstvého vzduchu a pre bezpečnosť vyhľadajte lekársku pomoc.
V prípade bezvedomia uloženie a prevoz v stabilizovanej bočnej polohe.
- **v prípade kontaktu s pokožkou:** ihneď umyť vodou a mydlom a dobre opláchnuť.
- **v prípade kontaktu s očami:**
Oči pri otvorených očných viečkach niekoľko minút vymývať pod tečúcou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
- **pri požití:** Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc.
-

výstražný symbol na obale	 GHS07 Výstražné slovo: Pozor Komponenty, ktoré určujú nebezpečenstvo a ktoré je potrebné uvádzať na etikete: Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu [EC č. 247-500-7] a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu EC č. 220-239-6] (3:1)
---------------------------	---



osobitné opatrenia, varovania a poznámky pre bezpečnú prácu	<p>Výstražné upozornenia H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.</p> <p>Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P261 <i>Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.</i> P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete). P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.</p>
---	---

Ďalšie údaje:

Obsahuje metylizotiazolinón, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NEMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 12 mesiacov.

9. Kontrola kvality

Kvalitatívne vlastnosti výrobku sú určené internými výrobnými špecifikáciami a slovinskými, európskymi a inými normami. Dosiahnutú deklarovанú, resp. predpísanú úroveň kvality v JUB-e zabezpečuje už viacej rokov zavedený komplexný systém riadenia a kontroly kvality ISO 9001, ktorý zahŕňa dennú kontrolu kvality vo vlastných laboratóriách, občas v Zavodu za gradbeníštvo v Ľublani a v iných nezávislých odborných ústavoch doma a v zahraničí. Vo výrobní výrobku prísne dodržiavame slovinské a európske normy ochrany životného prostredia a zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čoho dôkazom sú certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

10. Iné informácie

Technické návody v tomto prospekte sú dané na základe našich skúseností a s cieľom, aby sa pri použití výrobku dosiahli optimálne výsledky. Za škodu spôsobenú nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo nekvalitnou prácou nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania, vyhradujeme si právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Označenie a dátum vydania: **TRC-039/16-mar**, 21.06.2016

JUB kemična industrija d.o.o.,
Dol pri Ľubljaní 28, 1262 Dol pri Ľubljaní, SLOVENIJA
Výhradné zastúpenie a distribútor pre SR:
JUB a.s., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
tel.: 02/4363 1761, 043/324 9653 alebo 055/6780861
e-mail: jub@jub.sk
www.jub.sk



Výrobok je vyrobený v spoločnosti, ktorá je držiteľom certifikátov ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

